


SERVIZIO CONTROLLO QUALITA'				
Data di emissione	08/02/11			Destinato a:
Prodotto	BITUME 20-30			
PROVE DI LABORATORIO	min.	tipiche	max.	METODO
Penetrazione a 25°C dmm	20	25	30	ASTM D 5 / UNI EN 1426
Infiammabilità Cleveland °C	240	>300		ASTM D 92 / UNI EN 22592
Punto Rammollimento °C	55.0	58.0	63.0	ASTM D 36 / UNI EN 1427
Volatilità a 163°C (RTFOT) %p.		0.1	0.5	ASTM D 2872/UNI EN 12607-1
Penetrazione Residua dopo volatilità % valore originale	55	60		ASTM D 5 / UNI EN 1426
Punto Rammollimento dopo volatilità °C	57	63		ASTM D 36 / UNI EN 1427
Solubilità %p.	99	99.8		UNI EN 12592
Variazione rammollimento °C		5	10	ASTM D 36 / UNI EN 1427
<p>Note:</p> <p>I valori delle caratteristiche sono soggetti ad una tolleranza pari al valore della riproducibilità prevista dal metodo di prova.</p>				
 <p>1162-CPD-0501</p>				