

SPECIFICHE ANALITICHE PRODOTTI
Prodotto:
Bitume modificato API MEDIUM
Gradazione: PmB 45/80-60

CARATTERISTICHE	Metodo	UdM	Valori		Specifica
			min	max	
Penetrazione a 25°C	UNI EN 1426	dmm	50	70	classe 4 (45/80)
Punto di rammollimento	UNI EN 1427	°C	60		classe 6 (≥ 60)
Infiammabilità – Flash point	EN ISO 2592	°C	250		classe 2 (≥ 250)
Coesione – Force Ductility Test 5°C	UNI EN 13589	J/cm ²	3		classe 2 (≥ 3)
Viscosità dinamica a 160°C	UNI EN13702-1	Pa.s	0,20		
Recupero elastico	UNI EN13398	%	60		classe 4 (≥ 60)
Stabilità allo stoccaggio	UNI EN13399				
Δ punto di rammollimento	UNI EN 1427	°C		5	classe 2 (≤ 5)
Δ penetrazione	UNI EN 1426	dmm		9	classe 2 (≤ 9)
Resistenza all'invecchiamento RTFOT	UNI EN 12607-1				
Penetrazione a 25°C residua	UNI EN 1426	%	60		classe 7 (≥ 60)
Incremento punto di rammollimento	UNI EN 1427	°C		10	classe 3 (≤ 10)
Edizione : Marzo 2013					